



黑色母 BE2035

BE2035 是我公司专门为聚乙烯土工膜开发的，含有抗氧剂的炭黑色母。BE2035 更易分散，适用于对分散有特殊要求的各类膜制品中，BE2035 能使各种膜产品具有杰出的抗紫外线效果和优越的热稳定性。

使用说明

BE2035 具有优良的分散性，可以按一定比例直接添加挤出或预混后挤出。

建议添加比例

BE2035 的添加量依产品需求而定，由产品要求的炭黑含量计算出添加量。我公司建议添加比例为 7~9: 100，它能使产品具有一定的热稳定性，产品中的炭黑含量可达到 2% 以上。以上添加比例，只适用于全新土工膜专用料，如果配方中回收料比例较大，请根据具体配方，适当调整黑色母的添加比例，以保证达到规定的氧化诱导时间。

产品数据

基料	PE
炭黑粒径	26~35nm
炭黑含量	35%
熔体流动速率 190℃, 10kg	25 g/10min

产品应用

BE2035 主要应用于土工膜（吹膜、流延）

产品包装

25kg 纸塑复合袋

产品应存放于干燥通风位置并远离火源